

Technisches Datenblatt / Technical data sheet

ZANDERS ZETA gerippt / laid

Prüfkriterien Characteristics	Einheit Unit	Nominalwerte Nominal Values							Normen Standards
Flächenmasse Grammage	g/m ² gsm	80	90	100	120	150	260	350	EN ISO 536
Dicke Caliper	µm µm	96 - 104	108 - 117	120 - 130	144 - 156	180 - 195	312 - 338	420 - 455	EN 20534
spez. Volumen Volume spec.	cm ³ /g cm ³ /g	1,2 - 1,3	1,2 - 1,3	1,2 - 1,3	1,2 - 1,3	1,2 - 1,3	1,2 - 1,3	1,2 - 1,3	DIN 53105
Oberflächen pH Surface pH		8	8	8	8	8	8	8	DIN 53124
Weisse brillant Whiteness brilliant	% %	106,7	106,7	106,7	106,7	106,7	106,7	106,7	DIN 53145-2
Weisse weiss Whiteness white	% %	100	100	100	100	100	100	100	DIN 53145-2
Weisse natur Whiteness natural	% %	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	DIN 53145-2
Opazität bri/we/nat Opacity bri/whi/nat	% %	87/85/83	90/87/86	92/89/89	94/91/91	97/93/93			DIN 53146 / ISO 2471